

LOBADUR® HS GlobaSeal

Speciální základní lak s nízkým obsahem rozpouštědel a vysokým podílem pevných částic určený pro podlahy z tvrdých dřevin. Brilantně vykresluje dřevo a zabraňuje slepování bočních hran.

Stupeň lesku:	Neurčuje se
Balení:	3 l, 1 l
Obsah pevných látek:	ca. 90%
Viskozita:	Není určena
GIS kód:	Ö40

Oblast použití: Vhodný pro všechny evropské a exotické dřeviny. Seznamte se s tabulkou vhodnosti použití základních laků na různé typy dřevin. V případě pochybností kontaktujte prodejce nebo distributora. Značně prohlubuje a vykresluje barevnosti a struktury dřevin. Účinně snižuje tendenci vodních laků ke slepování bočních hran. Schnutí probíhá oxidací.

Pokyny pro zpracování:

- Materiál dobře protřepejte.
- Naneste jednu vrstvu nerezovou špachtlí – pracujte po částech.
- Poté ihned odstraňte přebytky pomocí jednokotoučové brusky a béžového padu.
- Například u tmavých dřevin lze eventuálně použít k nanášení váleček Micro 60-80. V takovém případě naneste tak tenkou vrstvu, jak jen to je možné, počkejte hodinu a poté přepadujte béžovým padem.
- Po nalakování a přepadování celé místnosti ještě jednou přepadujte celou plochu pomocí brusky a zeleného padu, aby byl povrch saténově matný.
- Schnutí je oxidativní, a proto v místnosti dobře větrejte.
- Znečištěné nářadí (pady, pomocné utěrky, papíry, ručníky atd.) namočte do vody a nechte venku uschnout - POZOR je zde NEBEZPEČÍ SAMOVZNICENÍ!

Nanášení:

1. Aplikujte první vrstvu LOBADUR® HS GlobaSeal, kterou nanášíte po částech.
2. Přebytky odstraňte ihned pomocí jednokotoučové brusky a béžového padu.
3. Ještě jednou přepadujte celkovou plochu strojově zeleným padem k docílení matného vzhledu.
4. Schnutí
5. Naneste válečkem vrchní vodní lak LOBADUR® WS.

Doporučené nářadí: Váleček Micro 60-80 Nerezová špachtle LOBATOOL
Normální béžový a zelený pad LOBATOOL

Spotřeba: Nátěr válečkem 40 - 50 ml/m² (8 - 10 m²/l) Nátěr špachtlí cca. 20- 40 ml/m² (50-25 m²/l)

Doba schnutí: Nejdříve doporučujeme přelakování vrchním lakem po 12ti hodinách. Ideální schnutí je přes noc. V případě prodlouženého schnutí (při nepříznivých klimatických podmínkách), vyčkejte úplného zaschnutí.

Vhodné vrchní laky k přelakování:

Normální až vysoká zátěž LOBADUR® WS Global LOBADUR® WS Viva	Pro extrémně vysokou zátěž LOBADUR® WS 2K Supra LOBADUR® WS 2K Duo
---	---

Mezibroušení: U LOBADUR® HS GlobaSeal neprovádějte mezibroušení.

Ředidlo: Neředte, materiál je připraven ke zpracování!

Čištění nářadí: Okamžitě pomocí LOBADUR® KH ředidla nebo LOBADUR® universálního čističe.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců. Dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál. Je odolný vůči mrazu. U použitého nářadí hrozí samovznícení!

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické informační centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400
LIKOR, s.r.o. Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš E-mail: info@likor.cz

Přepracovaný firmou LOBA: 03.04.2008 DK/22.10.2009MW