

LOBADUR® WS 2K Duo (na dřevo)

Dvousložkový vodní vrchní lak na polyuretanové bázi s extrémně vysokou odolností vůči otěru a vynikající odolností vůči chemikáliím. Matná varianta se blíží vzhledu olejovaných podlah. Dodává dřevu přirozený vzhled.

Stupeň lesku:	Extra matný (cca. 8*); matný (cca. 18*), polomatný (cca. 30*), protiskluzový (R 9 dle BGR 181, lesk se neurčuje)
Balení:	Dle varianty – 1kg, 2,5kg, 5kg – včetně tvrdidla
Obsah pevných látek:	36 ± 1% po smíchání
Viskozita dle DIN 4:	23 ± 1s po smíchání
GIS kód:	W2/DD+ (extramatná varianta W3/DD+); EC1
Obsah VOC látek dle normy EU 2004/42/CE (140g/l):	Extra matný max. 67g/l; matný, polomatný a protiskluzový max. 49g/l;

Oblast použití: Vhodný pro parkety a dřevěné podlahy s normální až extrémně vysokou zátěží. LOBADUR® WS 2K Duo Antislip dosahuje zvýšené protiskluzové třídy R 9 dle BGR 181 a DIN 51130 (normy ohledně ochrany proti uklouznutí pro dřevěné podlahy v pracovních prostorách, např. školy, školky, obchody).

Pokyny ke zpracování:

- Hmotu protřepejte, tvrdidlo přidejte v poměru 10:1 a řádně znovu protřepejte (u extra matné varianty je poměr ředění 5:1).
- V případě, že budete zpracovávat pouze část z celkového objemu, použijte odměrky na přesné odměření laku a tvrdidla, neboť správný poměr je velice důležitý pro kvalitu laku.
- Lak nevylévejte přímo na podlahu, ale použijte kbelík se sáčkem uvnitř.
- Po smíchání lak zpracujte do 2 hodin

Pokyny k nanášení:

1. Naneste základní lak a nechte jej zaschnout dle doporučení uvedených v technickém listě.
2. Naneste vrchní lak LOBADUR® WS 2K Duo válečkem a nechte uschnout.
3. Mezibroušení
4. Pokud je třeba naneste špachtlí vrstvu laku LOBADUR® WS TopGel
5. Naneste druhou vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS 2K Duo pomocí válečku

Doporučené základní laky:	Se schopností "zapečtit" taniny (pro tropické dřeviny):	Se schopností minimalizovat slepování bočních hran:
	<ul style="list-style-type: none">• LOBADUR® HS GlobaSeal• LOBADUR® WS Exotengrund• LOBADUR® PrimaSeal (rozpouštědlový)	<ul style="list-style-type: none">• LOBADUR® HS GlobaSeal• LOBADUR® WS Exotengrund• LOBADUR® WS EasyPrime

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Microfaser 100 – 120

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 - 120 g/m²; vydatnost 1kg = 8 - 10 m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 8 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhne hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním LOBADUR® WS Argo po smíchání laku s tvrdidlem.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců při teplotě +5°C až + 25°C. Nejedná se o nebezpečný materiál dle specifikace ADR. Tvrdidlo obsahuje isokyanát, Xi je dráždivý.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické informační centrum Praha:

Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2 Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LiKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přeprocessovaný firmou LOBA:

22.05.2005 DK / 21.10.2009 MW