

LOBADUR® WS EasyFinish

Jednosložkový vodní vrchní lak na polyuretan-akrylátové bázi s vynikající odolností proti chemickému a mechanickému opotřebením.

Stupeň lesku:	matný (cca 20*), polomatný (cca 40*), lesklý (cca 80*)
Balení:	matný 5l; polomatný 10l, 5l, 1l; lesklý 5l
Obsah pevných látek:	35 ± 1%
Viskozita:	23 ± 1s
GIS kód:	W3+ náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách); EC1
Obsah VOC látek dle normy EU 2004/42/CE (140g/l):	matný max. 80g/l; polomatný 105g/l; lesklý 90g/l;

Oblast použití: Pro parkety a podlahy z tvrdých dřevin s normální až vysokou zátěží. LOBADUR® WS EasyFinish polomat v kombinaci s ošetřujícím přípravkem LOBA® SportCare splňuje požadavky pro sportovní povrchy dle DIN 18032.

Před použitím:

- Materiál před použitím dobře protřepejte.
- Nepokládejte materiál přímo na podlahu, ale použijte kbelík se sáčkem.

Pokyny na zpracování:

1. Naneste základní lak a nechte jej dle doporučení uvedených v technickém listě uschnout. V případě sportovních povrchů použijte základní lak LOBADUR® WS EasyPrime.
2. Poté naneste vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS EasyFinish a nechte jej zaschnout.
3. Proveďte mezibroušení a pokud je třeba naneste špachtlí jednu vrstvu LOBADUR® WS TopGel a nechte zaschnout.
4. V případě sportovních povrchů naneste lajnovací barvy LOBATOOL® WS SportColor.
5. Naneste druhou vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS EasyFinish.

Doporučené základní laky:	Se schopností "zapečtit" taniny (pro tropické dřeviny):	Se schopností minimalizovat slepování bočních hran:
	<ul style="list-style-type: none">• LOBADUR® WS Exotengrund• LOBADUR® PrimaSeal (rozpouštědlový)	<ul style="list-style-type: none">• LOBADUR® WS Exotengrund• LOBADUR® WS EasyPrime

Doporučené nářadí: Váleček LOBA DeLuxe 120 nebo váleček LOBA Micro 100 - 120

Spotřeba: Každý nátěr válečkem 100 ml/m² až 120 ml/m²; vydatnost 1l = 8 - 10 m²

Doba schnutí: Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 až 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo až po cca 5 dnech.

Mezibroušení: Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou dosáhnete hladšího povrchu.

Ředidlo: Neředte, lak je připraven ke zpracování. V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat 12 měsíců při teplotě od +5°C do +25°C. Nejedná se o nebezpečný materiál dle klasifikace ADR.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LiKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Přepřacovaný firmou LOBA:

18.11.2008 DK/21.10.2009 MW