

LOBADUR® WS Viva

Jednosložkový vodní vrchní lak na parkety a dřevěné podlahy.

Stupeň lesku	matný (cca. 20*); polomatný (cca. 33*)
Balení:	matný 10l, 5 l; polomatný 10l, 5l, 1l;
Gis kód:	W3+ – náhradní produkt za rozpouštědlové produkty dle TRGS 617 (německé technické normy o nebezpečných látkách); EC2
Obsah pevných látek	34 ± 1%
Viskozita DIN 4:	23 ± 1s
Obsah VOC látek dle normy EU 2004/42/CE (140g/l):	matný 104g/l; polomatný 103g/l

Oblast použití: Parkety a dřevěné podlahy od normální po vysokou zátěž.

Před použitím:

- Materiál dobře protřepejte
- Nelijte lak přímo na podlahu, ale použijte kbelík se sáčkem.

Pokyny pro zpracování:

1. Naneste základní lak a nechte jej zaschnout dle doporučení uvedených v technickém listě.
2. Naneste válečkem vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS Viva a nechte uschnout.
3. Mezibroušení. Pokud je třeba, naneste špachtlí vrstvu LOBADUR® WS TopGel.
4. Po uschnutí naneste druhou vrstvu vrchního laku LOBADUR® WS Viva také válečkem.

Doporučené základní laky:

Se schopností "zapečetit" taniny (pro tropické dřeviny)

- LOBADUR® WS Exotengrund
- LOBADUR® HS GlobaSeal
- LOBADUR® PrimaSeal (rozpouštědlový)

Se schopností minimalizovat slepování bočních hran

- LOBADUR® WS Exotengrund
- LOBADUR® WS EasyPrime
- LOBADUR® HS GlobaSeal

Doporučené nářadí:

Váleček DeLuxe 120 nebo váleček Microfaser 100-120

Spotřeba:

Každý nátěr válečkem 100 - 120 ml/m²; 1l = 8 - 10 m²

Doba schnutí:

Nátěr další vrstvy laku je možný nejdříve po 4 a 6 hodinách, opatrně pochůzný je nátěr po 4 až 6 hodinách, lehká zátěž je možná po 24 hodinách a finální tvrdosti je dosaženo po 5 dnech.

Mezibroušení:

Po překročení doby 24 hodin mezi aplikacemi jednotlivých vrstev, je vždy nezbytné provést mezibroušení. Při aplikaci do 24 hodin není mezibroušení nutné. Mezibroušením před poslední vrstvou laku dosáhnete hladšího povrchu.

Ředidlo:

Neředte, lak je připraven ke zpracování.

V případě nevhodných klimatických podmínek (vysoká teplota, nízká relativní vlhkost vzduchu) můžete prodloužit dobu otevřenosti laku přidáním 5% LOBADUR® WS Argo.

Skladování a transport:

V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců při teplotě +5°C až + 25°C. Nejedná se o nebezpečný materiál dle specifikace ADR.

* Hodnota stupně lesku byla měřena při 60°. Tyto údaje nejsou závazné, neboť tato hodnota také závisí na tloušťce vrstvy a klimatických podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu) během schnutí.

Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS

Toxikologické informační centrum Praha:

Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LIKOR, s.r.o.

Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019

E-mail: info@likor.cz

Přeprocessovaný firmou LOBA:

22.05.2009 DK/22.10.2009MW