

LOBADUR® WS 2K Contact

Dvousložkový vodní adhezivní základní lak (můstek) pro lakování již nalakovaných parket bez mezibroušení.

Č. výrobku: 11520
Balení: kombinované balení – 0,5 kg hmota a 0,25 kg tvrdidlo
GIS kód: W3/DD

Oblast použití: Vodní adhezivní základní lak pro přelakování nově položených lakovaných nebo předlakovaných parket **bez mezibroušení**.
Vhodný pro dodatečné dosažení nových povrchových vlastností, jako je ochrana hran lamel, změny stupně lesku, protiskluzných vlastností podle normy DIN 18032 nebo BGR 181. Ochrana proti žloutnutí světlého dřeva s přidáním LOBADUR® WS UV Protect.

Ostatní upozornění:

- Protřepejte hmotu, přidejte tvrdidlo v poměru 2 : 1 a vše ještě jednou důkladně protřepejte.
- Po smíchání směs spotřebujte během 2 hodin.
- Kvůli možnosti vzniku přetlaku, neskladuje již smíchaný materiál v uzavřených obalech

Postup nanášení:
(předlakované parkety,
parkety lakované UV laky)

1. Z materiálu (parket) lakovaných už z výroby důkladně odstraňte prach a všechny nečistoty.
2. Naneste jednu vrstvu laku LOBADUR® WS 2K Contact pomocí nerezové špachtle.
3. Po bezadhezivním schnutí (cca 2 hodiny) naneste některý z dvousložkových vodních vrchních laků řady LOBADUR® WS 2K.
4. Kvůli různým druhům možných povrchů je nezbytné provést zkoušku přilnavosti nebo vhodnost použití konzultovat s technickým oddělením firmy Loba, zastoupeným firmou LiKOR, s r.o.

Doporučené nářadí: Nerezová špachtle

Spotřeba:

dřevěné podlahy:
cca 10 g/m²; vydatnost 1 kg = 100 m²; 1 kombinované balení vystačí cca na 70 m².

korkové podlahy:
cca 15-20 g/m²; vydatnost 1 kg = 60 m²; 1 kombinované balení vystačí cca na 40 m².

Doba schnutí: Přelakování je možné nejdříve po 2 hodinách (předpokládá se neadhezivní schnutí), avšak nejspíše do 24 hodin.

Ředidlo: Neředte, základní lak je již připraven ke zpracování.

Skladování a přeprava: V originálních uzavřených obalech lze skladovat nejméně 12 měsíců.
Skladování a přeprava jsou možné při teplotě od +5°C do +25°C.
Tvrdidlo obsahuje Izokyanát, **Xi** dráždivý, dle ADR se nejedná o nebezpečný materiál.

**Nedílnou součástí tohoto technického listu jsou
Všeobecné informace pro použití produktů LOBADUR® WS**

Toxikologické infor.centrum Praha:
Na Bojišti 1, 128 21 Praha 2

Telefon: 224 / 919 293, 224 / 915 400

LiKOR, s.r.o.
Mírové nám. 1585, 263 01 Dobříš

Telefon: 318 / 533 011-2, Fax: 318 / 533 019
E-mail: info@likor.cz

Připravený firmou LOBA:

29.06.2011 DK/10.08.2012 MW